

ИНСТРУКЦИЯ

MoZaic



Пленка для сольвентной, экосольвентной, латексной, УФ печати! Очень легко режется и выбирается. Время термопереноса 5 сек при температуре 150C!

FEATURES:



PU water-based



75µ



Cotton, polyester, blended fabrics..
Less suitable for nylon and other coated textiles.



EcoSolvent (incl. TrueVis), Solvent, Latex, UV



1. Печать и резка

Условия резки:



Blade 30 - 45°



low/medium



30 - 40 cm/s



2. Выборка

Условия переноса 1:



150°C



5 s



medium/high



Горячее снятие подложки



60°C



TRANSFER CONDITIONS 2:



130°C



10 s



medium/high



Горячее снятие подложки



60°C



4. Перенос, ГОТОВО!

► PACKAGING



50 cm



25 m